



Lepicí malta Profiflex KPF 31 bílá

(Klebemörtel Profiflex KPF 31 weiß)

- ✓ výborná zpracovatelnost
- ✓ vysoká pevnost
- ✓ materiál pro profesionály



Popis výrobku

Vysoce zušlechtěná prášková hydraulicky tuhnoucí bílá lepicí malta pro profesionální lepení obkladů a dlažeb, odolná působení vody a mrazu, vhodná pro styk s potravinami.

Použití

V interiéru i exteriéru k lepení keramických obkladů a dlažeb, také slinuté dlažby s nasákavostí po 0,5%, vše i při zvýšeném statickém a tepelném zatížení.

Balení a skladování

Balení:
25 kg pytel 48 pytlů / 1200 kg na paletě

Skladování:
V suchu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Potřeba vody:	cca 8 l / 25 kg
Doba otevření:	cca 30 minut
Doba odležení:	žádná
Zpracovatelnost:	cca 4 hodiny
Teplota zpracování:	> +5°C
Max. vrstva:	5 mm
Spárování po:	cca 24 hodinách

Spotřeba: cca 3 kg/m² dle rubu a velikosti obkladu
a použitého zubového hladítka

ozubení (mm)	4	6	8	10
spotřeba kg/m ²	1,6	2,4	3,4	4,6

Zkoušeno podle

ČSN EN 12004, třída C2TE



Zpracování

Doporučené nářadí:

Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací nádoba, zednická lžice, houba, zubové hladítko s velikostí zubů v souladu s vlastnostmi lepeného materiálu.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Na všechny obvyklé stavební podklady, beton, pórobeton, potěr, omítky, klinkery, cihelné zdivo, sádkarton, anhydritový potěr, gletovaný beton, lehký beton, v bytových prostorách, na fasádách, pro lepení obkladu na obklad, na podklady s podlahovým vytápěním.

Nevhodné použití:

Dřevo, kov, plasty a nevyzrálé hydraulicky tuhnoucí podklady s neukončeným dotvarováním.

Míchání:

V čisté míchací nádobě míchejte nízkootáčkovým elektrickým mísidlem dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Doba míchání cca 3 minuty.

Mísicí poměr:

8 litrů vody na 25 kg **Lepicí malty Profiflex KPF 31**
odpovídá cca 0,32 l / kg

Zpracování:

Lepicí maltu Profiflex KPF 31 nanášejte na podklad nejlépe ve dvou krocích. V první fázi naneste jen tenkou kontaktní vrstvu, do této ještě vlhké vrstvy nanášejte ve druhém kroku lepicí maltu odpovídající zubovou stěrkou vedenou pod úhlem cca 45 – 60°. Lepenou dlaždici vtlačte do čerstvého maltového lože, případné přebytky lepicí malty na povrchu dlaždice odstraňte vlhkou houbou. V exteriéru, při obkládání bazénů a ve velmi zatěžovaných prostorách používejte kombinovaný postup oboustranného nanášení lepidla, tzv. Buttering Floating. Pokud použijete neznámé druhy lepeného materiálu – kamene, doporučujeme provést zkušební lepení.

Další zpracování:

Po dobu cca 24 hodin po nalepení chraňte obklad nebo dlažbu před mechanickým zatížením.

Optimální teplota zpracování: +15°C až +25°C

Pro perfektní systém

Vyrovnání podkladu: **Malta vyrovnávací AM 20** nebo **AM 50**, **Nivelační hmota podlahová FSM 20**, **Nivelační hmota Extrém NE 30** nebo **Nivelační hmota Basic NB 10**

Penetrace: **Základ hloubkový LF 1** pro nasákavé podklady, **Základ Supergrund D4** pro nenasákavé podklady

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezesbýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

4090-00/01 Lepicí malta Profiflex KPF 31 bílá, 15.01.2010, jda, str. 2

MUREXIN spol. s r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721
e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz